



## Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия ДЖАЗ СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



### Описание продукции:

**Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS** коллекция **ДЖАЗ** – это штучный битумосодержащий, двухслойный кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 50 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже снимать не нужно.

Джаз



Аликанте Барселона Индиго Коррида Кастилия Терра Тоскана Севилья Сицилия

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-  -
Количество слоёв черепицы	-	-	2	-  -
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещения кровельных слоёв относительно основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Высота, ±3,0	мм	-	335	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Толщина, ±0,2	мм	-	6,0	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.4.
Коэффициент перехлёста	-	--	3	-

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Срок хранения 24 месяца.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ДЖАЗ		Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м <sup>2</sup>	2		5
Количество гонтов в упаковке	шт	14		20
Ориентировочная масса упаковки	кг	27		25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	13,5		5
Вес поддона (брутто)	кг	1159		1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	84		200